Elasticité > 800 % Adhérence tous supports

SCAR® IMPERFLEX

MEMBRANE D'IMPERMÉABILISATION

Réparation instantanée des toitures et gouttières

PRO LAC

LE BÂTIMENT

IDENTIFICATION

SCAR® IMPERFLEX est une pâte onctueuse, composée d'asphaltes spéciaux associés à des résines hauts polymères souples et des charges spéciales.

Revêtement semi-liquide noir extrêmement souple destiné à réparer instantanément toutes étanchéités existantes.

UTILISATIONS

La pâte obtenue est brun bitumineux. Pendant le séchage, il deviendra noir foncé, montrant une excellente adhérence au support et une élasticité élevée (plus de 800%).

Peut également être appliqué sur une surface verticale.

SCAR® IMPERFLEX a été étudié pour obtenir :

- **l'étanchéité durable** et pratique de tous les types de surfaces verticales ou horizontales, permettant ainsi la réalisation de membranes bitumineuses continues, fortement ancrées sur toute la surface de pose.
- **l'étanchéité des terrasses**, balcons, murs de fondation, grandes dalles ainsi que pour la restauration d'anciennes membranes bitumineuses, cheminées, gouttières métalliques…
- **l'adhérence des pares vapeur**.
- **le colmatage rapide** des crevasses, fissures et fuites dans les toitures, toits-terrasses, toitures végétalisées, gouttières, corniches, solins, descentes d'eau pluviales, noues.
- **Réparation des étanchéités** bitumineuses horizontales ou verticales.
- **Collage de carreaux** sur un carrelage existant avec renforcement de l'imperméabilisation pour la réhabilitation de terrasses carrelées, sans démolition.
- **Imperméabilisation de soubassements et fondations** : permet de réaliser une membrane étanche directement sur parpaing non enduit.
- **Collage de panneaux isolants**.

Ne pas appliquer sur des surfaces mouillées, à des températures inférieures à 5 ° C.
Ne pas appliquer si de la pluie ou de brouillard sont attendus dans les prochaines heures.
Les conditions d'application idéales doivent être garanties pour au moins 24 heures.

AVANTAGES

Les qualités exceptionnelles de SCAR® IMPERFLEX en font un outil indispensable pour les professionnels comme pour les utilisateurs occasionnels.

- Très facile d'emploi. Etanche à l'eau.
- Excellente adhérence sur tous supports : bois, ciment, métal, PVC rigide, carrelage, pierre.
- Sans solvant ni substances toxiques. Séchage rapide
- Remarquable élasticité, traction extensible > 800% (Traction Max: 1,6 daN /cm²)
- Haute résistance au poinçonnement.
- Améliore l'isolation phonique des sols, en couche épaisse (2 mm)
- Stabilité parfaite à basse comme à haute température (-40°C / +120°C)

.../...

MODE D'EMPLOI

Réparations rapides et utilisations standard

Préparation du support : la surface doit être propre, sèche (une humidité résiduelle de lavage est tolérable), exempte de graisse et de particules non adhérentes.

SCAR® IMPERFLEX est prêt pour l'utilisation.

Consommation : 1 kg à 2 kg/m², suivant destination, porosité et rugosité du support.

Matériel : pinceau, rouleau, pistolet airless (buse 36/60) avec une pression de 220 bars à 20°C, spatule crantée 2 mm pour la première couche, spatule lisse pour la seconde (après séchage de la première couche).

Application : par temps sec, en 1 ou 2 couches suivant le degré de dégradation de la surface.

Après application recouvrir la surface de sable fin.

Cas particuliers :

1/Rénovation et réimperméabilisation générale des toitures : Nettoyer soigneusement le support. Appliquer une couche de **SCAR® IMPERFLEX** à raison de 1 kg/m².

Appliquer un voile de tissu non tissé (type bidim ou voile de forçage) léger (50 gr/m²).

Laisser sécher puis appliquer une seconde couche à raison de 1 kg/m² environ.

Appliquer après séchage une finition décorative et protectrice de type **DEPRO® TOITURE**.

2/ Rénovation de surfaces carrelées : Nettoyer soigneusement le support. Appliquer une couche de **SCAR® IMPERFLEX** à raison de 800 gr/m². Laisser sécher puis appliquer, à la spatule crantée, la colle composée d'un mélange de **SCAR® IMPERFLEX** + 30% de sable fin, puis poser le carrelage.

Après 48 h réaliser les joints avec un ciment joint traditionnel.

CARACTERISTIQUES

Aspect	: pâte onctueuse
Couleur	: noir
Nettoyage du matériel	: produit frais, à l'eau. Produit sec, au DILUANT RAPID.
Masse volumique	: 1050 kg/m^3
Séchage à 20°C	: Hors poussière 1h. Sec à 48 h suivant épaisseur. *(un effet légèrement collant peut perdurer quelques jours).*

Conditionné en seaux de 5 et 20 kg.

Stockage : 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel et de la chaleur.

Hygiène et sécurité : Fiche de Données de Sécurité gratuite sur simple demande.

Important : Les renseignements donnés dans cette fiche technique ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part et n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales de ventes figurant au verso de tous nos courriers. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables à chaque type d'utilisation et de suivre les préconisations de la fiche du produit. Notre responsabilité ne se substitue, en aucun cas à celle de l'applicateur, architecte, bureau d'étude, maître d'œuvre. Il appartient à l'utilisateur de vérifier que cette fiche est toujours en vigueur à la date d'application du produit concerné. Les consommations données dépendent de l'absorption du relief, des supports et peuvent varier de 20 à 30%.

Réf 01190 **03/15**

depproma peintures & résines

15, avenue Foch - B.P. 80032 –18201 SAINT AMAND CEDEX
Tél. 02.48.62.01.50 - Fax. 02.48.96.36.13 e.mail: info@depproma.com